







Анаэробный герметик САНТЕХКРЕП

10мл

-  Средняя механическая прочность (момент отвинчивания 20÷28 Н·м).
-  Для резьб из металлов и сплавов.
-  Допустимый зазор в соединении 0,3 мм!
-  $\varnothing 2''$ Для фитингов до 2".
-  Для соединений с природными и нефтяными газами.
-  Для соединений с питьевой водой.
-  Для соединений с любыми антифризами.
-  t° Температура применения от -50° до +150°C.
-  Эффективен в соединениях, работающих при вибрации.
-  Эффективен в узлах, где долго не потребуются переборки.

**Сделано в Италии!
Упаковано в России**

Анаэробный герметик САНТЕХКРЕП

10 мл

Применение:

- Наносить на чистые, обезжиренные соединения.
- Можно собирать без специальных инструментов.
- Закручивать необходимо до упора «встык».
- **После сборки не регулировать!**
- В зависимости от типа металла и температуры окружающей среды время полимеризации может составить от нескольких минут до 1 часа.
- Полная герметизация происходит после 3 часов при температуре +20°C.

