

# Универсальная лента для герметизации резьбовых соединений ЛентаФум

**Весовая (~500 г)**

Толщина 0,1 мм ± 5%.

**40 г**



Ширина 15 мм



Ширина 20 мм

**60 г**



Ширина 20 мм

## Области применения:

**Отопление**



<130°C (7 бар)

**Сжатый воздух**



-20 / +70°C (8 бар)

**Питьевая вода**



<95°C (16 бар)

**Водоснабжение**



<95°C (16 бар)

## Условия применения:

Применяется для стандартной металлической трубной резьбы, как цилиндрической, так и конической, размером от 1/4" до 2".

## Состав:

- Фторопластовый уплотнительный материал марки 1 с вазелиновым медицинским маслом.

**Не предназначена для уплотнения соединений с кислородом!**

**Сделано в России!**

# Универсальная лента для герметизации резьбовых соединений ЛентаФум

## Инструкция по применению:

- Очистить резьбу от грязи и ржавчины.
- Намотку ленты осуществлять по часовой стрелке от начала резьбы с достаточно сильной натяжкой.
- Необходимо следить, чтобы лента попала под наворачиваемый фитинг с самых первых витков. В противном случае может произойти смещение нити и уплотнение резьбы не будет достигнуто.
- Количество ленты зависит диаметра резьбового соединения, его длины, а также качества резьбы. На фитингах от ¼" до ½" с четким профилем резьбы достаточно намотать 3-4 витка ленты. Для уплотнения фитингов большего диаметра, необходимо большее количество ленты и определяемое опытным путем.
- Усилие при затяжке резьбы не должно быть чрезмерным, что может быть следствием намотки излишнего количества нити.
- При запуске системы в эксплуатацию рекомендуется производить опрессовку (водой или воздухом), давлением превышающим рабочее в 1,5–2 раза.

